

# iD INSPIRATION CLICK

## DANE TECHNICZNE

Certyfikaty i klasyfikacje	Normy	iD Inspiration Click 30	iD Inspiration Click 55	iD Inspiration HT Click 70
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN ISO 10582	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe
Klasyfikacja	PN-EN ISO 10874	Domowa: 23 Komercyjna: 31	Domowa: 23 Komercyjna: 33 Przemysłowa: 42	Domowa: 23 Komercyjna: 34 Przemysłowa: 43
<b>Charakterystyka techniczna</b>				
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Waga całkowita	PN-EN ISO 23997	8900 g/m <sup>2</sup>	8850 g/m <sup>2</sup>	8350 g/m <sup>2</sup>
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	PN-EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I
Wymiary	EN ISO 24342	19,70 x 121,70 cm, 7 paneli/opak. = 1,61 m <sup>2</sup> 24,70 x 149,70 cm, 5 paneli/opak. = 1,79 m <sup>2</sup>	19,70 x 121,70 cm, 7 paneli/opak. = 1,61 m <sup>2</sup> 24,70 x 149,70 cm, 5 paneli/opak. = 1,79 m <sup>2</sup>	19,70 x 121,70 cm, 7 paneli/opak. = 1,61 m <sup>2</sup> 24,70 x 149,70 cm, 5 paneli/opak. = 1,79 m <sup>2</sup>
	Płytki	33,03 x 60,70 cm, 9 płytek/opak. = 1,75 m <sup>2</sup> 49,70 x 99,70 cm, 3 płytki/opak. = 1,46 m <sup>2</sup>	33,03 x 60,70 cm, 9 płytek/opak. = 1,75 m <sup>2</sup> 49,70 x 99,70 cm, 3 płytki/opak. = 1,46 m <sup>2</sup>	33,03 x 60,70 cm, 9 płytek/opak. = 1,75 m <sup>2</sup> 49,70 x 99,70 cm, 3 płytki/opak. = 1,46 m <sup>2</sup>
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)	-	Tak, Tektanium™	Tak, Tektanium™	Tak, Tektanium™
Fazowane krawędzie	-	Tak	Tak	Tak
EIR - struktura synchroniczna	-	Tak, wzory Authentics	Tak, wzory Authentics	Tak, wzory Authentics
<b>Właściwości techniczne</b>				
Stabilność wymiarowa – wymagania normy norma	PN-EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Stabilność wymiarowa – średnia zmierzona wartość	PN-EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Zwijanie pod wpływem ciepła	PN-EN ISO 24346	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Reakcja na ogień	PN-EN ISO 24346	B <sub>fl</sub> -s1 przyklejone do podłoża betonowego	B <sub>fl</sub> -s1 przyklejone do podłoża betonowego	B <sub>fl</sub> -s1 przyklejone do podłoża betonowego
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Oddziaływanie nóżek mebli	PN-EN 424	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek foteli	PN-EN ISO 4918 – PN-EN 425	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzeniowych	ISO 717-2	ΔLw = 5 dB	ΔLw = 5 dB	ΔLw = 5 dB
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	ISO 31-074	Klasa C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)	Klasa C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)	Klasa C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130 PN-EN 13893	R9/R10 w zależności od struktury μ ≥ 0,30	R9/R10 w zależności od struktury μ ≥ 0,30	R9/R10 w zależności od struktury μ ≥ 0,30
Odporność na rozrywanie	-	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak – maks. 27°C	Tak – maks. 27°C	Tak – maks. 27°C
<b>Znakowanie CE</b>				
Numer DoP	-	0197-0054-DoP-2021-02	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02
<b>Zrównoważony Rozwój</b>				
Emisja LZO	ISO 16000-9	≤ 10μg/m <sup>3</sup> po 28 dniach	≤ 10μg/m <sup>3</sup> po 28 dniach	≤ 10μg/m <sup>3</sup> po 28 dniach
Surowce z recyklingu		35% odpadów poprodukcyjnych	35% odpadów poprodukcyjnych	35% odpadów poprodukcyjnych
Nadaje się do recyklingu		Tak — odpady poinstalacyjne i pokonsumenckie	Tak — odpady poinstalacyjne i pokonsumenckie	Tak — odpady poinstalacyjne i pokonsumenckie
Plastyfikator		Wolne od ftalanów	Wolne od ftalanów	Wolne od ftalanów

TARYFA CELNA: 4820 5000 00

Powyższe informacje mogą ulec zmianie i zostać poprawione w późniejszym terminie. (12/20).

Zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia nr 305/2011 dotyczącego znakowania CE deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

Przestrzegaj instrukcji Tarkett dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.

