

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

KARTA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA	NORMY	STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55
Klasyfikacja	PN-EN ISO 10582	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe
	PN-EN ISO 10874	Domowa: 23 - Komercyjna: 33 - Przemysłowa: 42
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	PN-EN ISO 10582	Typ I
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	6,5 mm
Waga całkowita	PN-EN ISO 23997	11,3 kg/m ²
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	0,55 mm
Fazowanie krawędzi		Tak - 4-stronne
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)		Tak - PUR Ultimate
Wymiary	EN ISO 24342 Panele	176 x 1213 mm = 6 paneli/opak. = 1,28 m ² /opak.
	EN ISO 24342 Płytki	300 x 600 mm = 7 płytek/opak. = 1,26 m ² /opak.
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WG WYMAGAŃ ZNAKOWANIA CE (EN 14041)		
Deklaracja Właściwości Użytkowych	PN-EN 14041	0132-0070-DoP-2018-01
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	B _f -s1
Właściwości elektrostatyczne	PN-EN 1815	≤ 2 kV
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Antypoślizgowość	PN-EN 13893	μ ≥ 0,3
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Stabilność wymiarowa	PN-EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość 0,05% Wartość wymagana ≤ 0,15%
Redukcja dźwięków uderzeniowych	PN-EN ISO 717-2	ΔL _w 19 dB
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	PN-EN ISO 31-074	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Oddziaływanie nóg mebli	PN-EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	PN-EN ISO 4918 – PN-EN 425	Brak uszkodzeń
Odształcenia pod wpływem ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 1 mm
Odporność na światło	PN-EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥ 6
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Bardzo dobra
Ogrzewanie podłogowe		Tak – maks. 27°C
Odporność na rozrywanie	PN-EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ		
Całkowita emisja LZO	PN-EN ISO 16000-9	≤ 100 μg/m ³ (po 28 dniach)

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w toku dalszego doskonalenia produktu. (10/20).
Należy przestrzegać instrukcji firmy Tarkett dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji.
Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.

TARYFA CELNA: 4820 5000 00



*TVOC AT 28 DAYS

Produowane na licencji firmy I4F
<https://i4f-patents.com>