






Opis

Grubość całkowita	EN 428	mm	2,00
Grubość warstwy ścieralnej	EN 429	mm	0,70 (0.9)*
Waga	EN 430	g/m ²	2635
Szerokość rolki	EN 426	cm	200
Długość rolki	EN 426	mb	25
Norma /Specyfikacja produktu	-	-	EN 649
Klasyfikacja europejska	EN 685	klasa	34-43
Klasa ogniowa	EN 13501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	<2
Antypoślizgowość: test rampy z olejem	DIN 51 130	klasa	R10
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm ³	≤2
Grupa ścieralności	EN 649	-	T
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ	I
Stabilność wymiarowa(wymagane)	EN 434	%	≤0,4
Stabilność wymiarowa (wynik)	EN 434	%	0,05
Wgniecenia resztkowe (wymagane)	EN 433	mm	≤0,10
Wgniecenia resztkowe (pomiar)	-	mm	0.03
Właściwości akustyczne	EN ISO 717-2	dB	8
Przewodność termiczna	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Odporność barw na światło	EN 20 105 – B02	stopni	≥6
Odporność chemiczna	EN 423	-	OK
Zabezpieczenie antygrzybiczne I antyfungicydowe	-	-	Sanosol®
Zabezpieczenie	-	-	Protecsol®2
Emisja VOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m ³	<10
Działanie antybakteryjne	ISO 22196		> 99 %
Certyfikacja			Floorscore™
	EN 14041	-	
		-	  

- Warstwa użytkowa 0,9mm dostępna na zamówienie przy zamówieniu 1600m2 jednego koloru