

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

KARTA TECHNICZNA

Klasyfikacja	Norma	iD Inspiration Loose-Lay
Klasyfikacja	EN ISO 10582:2010	Heterogeniczne kompaktowe pokrycie podłogowe
	EN ISO 10874	Komercyjna: 33 Przemysłowa: 42
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	EN ISO 10582	Typ I
Charakterystyka techniczna		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	4,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	7500 g/m ²
Fazowanie krawędzi	-	Tak - 4 stronne fazowanie dla 3 referencji
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)	-	Tak- TopCleanXP™
Forma dostawy	EN ISO 24342	
	Panele	22,90 x 121,90 cm 10 paneli/opk. (= 2.79 m ²), 52 opk./paleta (= 145.16 m ²) 25,4 x 152,4 cm 6 paneli/opk. (= 2.32 m ²), 52 opk./paleta (= 120.74 m ²)
	Płytki	30,50 x 61 cm 14 płytek/opk. (= 2.6 m ²), 54 opk./paleta (= 140.65 m ²) 60 x 60 cm 8 płytek/opk.(=2.88 m ²), 40 opk./paleta (= 115.20 m ²)
Właściwości techniczne wymagane do znakowania CE (EN 14041)		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Reakcja na Ogień	EN 13501-1	B _{fl} -s1 ułożone luźno na podłożu A2 _{fl} -s1 lub A1 _{fl} oraz na podłożu drewnopochodnym
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815 EN 1081	<2 kV na betonie > 10 ⁹ Ohm
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	μ ≥ 0.30
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
Ogrzewanie podłogowe	-	Odpowiedni - max. 27 °C
Właściwości środowiskowe		
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-9	<100 µg/m ³
Możliwość recyklingu	-	100%
Plastyfikator	-	Technologia bez ftalanowa

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (11/18).

Zgodnie z rozporządzeniem EU EU N° 305/2011 Dla znakowania Prouktów CE, Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie:

www.tarekt.com

Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

Customs Tariff: 4820 5000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

