

Olejo-wosk do parkietów

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Kombinacja olejowo-woskowa na bazie naturalnego oleju i wosku, wiąże po dodaniu składnika utwardzającego.

OPIS PRODUKTU:

Kombinacja olejowo-woskowa gwarantująca zachowanie otwarcie porowatej, oddychającej i dyfuzyjnej powierzchni podłogi. Dzięki dodatkom woskowym uzyskiwany jest efekt równomiernej aksamitno-matowej powierzchni podłogi. Dzięki dodatkowi składnika utwardzającego charakteryzuje się bardzo krótkim okresem wiązania i dlatego idealnie nadaje się do stosowania w bardzo intensywnie użytkowanych pomieszczeniach (restauracje, hotele, biura, sklepy...) z możliwością nieograniczonej mechanicznej i chemicznej eksploatacji już na drugi dzień po aplikacji.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ szlifowanych i szpachlowanych parkietów oraz podłóg drewnianych
- ▶ podłóg drewnianych na wodnym ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne oraz chemiczne
- ▶ Podkreśla kolor i strukturę drewna
- ▶ Antypoślizgowość R10 / DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (odporny na ślinę i pot)
- ▶ DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek, część 3: migracja określonych pierwiastków)
- ▶ Brandschutz Cfl-s1 (Mindestdicke Holz 19 mm, Rohdichte mindestens 480 kg/m³ bei einer Holzfeuchte von 9%)
- ▶ EMICODE EC 1 / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	pojemnik blaszany + opakowanie z tworzywa sztucznego
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Proporcje mieszania:	10 : 1
Zużycie na warstwę:	ok. 25 – 50 ml/m ² ml/m ²
Dane odnośnie użycia:	zalecamy nałożenie 1 - 3 warstw olejowosku
Idealna temperatura stosowania:	Pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%.
Żywotność mieszanki:	po ok. 2 godzinach*
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 10 - 30 minutach*
Możliwość obciążania:	po ok. 12 godzinach*
Możliwość zmywania:	po ok. 12 godzinach*

*W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Zużycie oraz czas schnięcia mogą się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Olejowana powierzchnia musi być zaszpachlowana, czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz przeszlifowana zgodnie z uznanymi regułami techniki.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Oba pojemniki z zawartością przed użyciem musi osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wymieszać.
2. MAGIC OIL 2K ORIGINAL zmieszać z utwardzaczem i równomiernie nanieść na podłogę za pomocą szpachli.
3. Po 10 – 30 minutach od aplikacji produktu szpachlą usunąć jego nadmiar BEŻOWYM PADEM PALLMANN REINIGUNGSPAD.
4. Bezpośrednio po wypolerowaniu 1. warstwy nanieść 2. warstwę MAGIC OIL 2K. Zaraz potem, ale nie później niż 30 minut po naniesieniu drugiej warstwy, jeszcze raz usunąć nadmiar preparatu beżowym PADEM CZYSZCZĄCYM Pallmann, a następnie wypolerować powierzchnię białym PADEM CZYSZCZĄCYM Pallmann. Na powierzchni nie może pozostać nadmiar materiału.
5. Po upływie ok. 20 minut powierzchnię należy jeszcze raz wypolerować białym padem, aby uzyskać jednorodny wygląd powierzchni.
6. Ze względu na różną chłonność różnych rodzajów drewna i parkietów nanoszenie trzeciej warstwy może nastąpić następnego dnia. Zasadniczo wymagana jest taka ilość oleju ile może wchłonąć drewno.
7. Narzędzia wyczyścić po użyciu chusteczkami do czyszczenia UZIN CLEAN BOX.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Niebezpieczeństwo pożaru! Po zakończeniu prac szlifierskich należy nasączyć pył wodą i usunąć z miejsca wykonywanych prac. Drobną pył powstający przy szlifowaniu podłóg drewnianych jest łatwo zapalny oraz istnieje ryzyko samozapłonu

Tak jak i innych olejach w kontakcie z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasycone produktem szmaty, pady, itp. należy nasączyć wodą i bezpiecznie usunąć

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25 °C i wilgotność względna powietrza >35% i <65>
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.

- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ Do szpachlowania spoin należy użyć odpowiedniego kitu do drewna firmy PALLMANN.
- ▶ W przypadku bruku drewnianego zużycie może bardzo mocno wzrosnąć (do ok. 140 ml/m²), dlatego w przypadku bruku drewnianego / parkietu układanego w przekroju czołowym drewna należy przed dalszą obróbką odczekać co najmniej 72 godziny.
- ▶ W przypadku desek, zawierających fugi, oraz desek fazowanych, należy zasięgnąć porady technicznej.
- ▶ W przypadku parkietów struktury olej nanosić / nakrapiać punktowo, a następnie od razu cienko i równomiernie rozprowadzić BEŻOWYM PADEM CZYSZCZĄCYM PALLMANN. BIAŁYM PADEM CZYSZCZĄCYM PALLMANN zebrać nadmiar preparatu lub wypolerować powierzchnię. Na powierzchni parkietu nie wolno pozostawić nadmiaru materiału..
- ▶ Powierzchnię można obciążać najwcześniej po upływie 12 godzin po polerowaniu.
- ▶ Olejowanej powierzchni parkietu nie wolno jest przykrywać przez pierwsze 12 godzin po aplikacji preparatu MAGIC OIL 2K 2K.
- ▶ Aby zapewnić długą trwałość podłogi zalecamy regularną konserwację zgodnie z instrukcją producenta preparatem PALLMANN MAGIC OIL CARE lub PALLMANN OIL CARE ora czyszczenie konserwujące neutralnym środkiem czyszczącym PALLMANN CLEAN. Szczegółowe informacje o cyklu czyszczenia i pielęgnacji zawiera instrukcja pielęgnacji dla olejowanych podłóg drewnianych.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Komponent A: Niepalny, należy jednak przestrzegać ryzyka samozapłonu (patrz "Ważne informacje"). Komponent B: niepalny. Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Działa szkodliwie na drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.