



UNIBASE

Jednoskładnikowy lakier podkładowy, na bazie rozpuszczalnika do nakładania wałkiem.

Opis produktu:

Zastosowanie preparatu Pallmann UNIBASE pozwala odciąć niepożądane substancje znajdujące się w naturalnym materiale jakim jest drewno jak np. żywice, pigmenty czy substancje oleiste.

Nadaje się do:

- szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- parkietów na wodnym ogrzewaniu podłogowym



Zalety produktu / właściwości:

- szybkie schnięcie
- nadaje się pod wszystkie lakiery nawierzchniowe PALLMANN
- Zawiera duże ilości rozpuszczalnika

Dane techniczne:

Rodzaj opakowania:	pojemnik blaszany
Wielkość dostawy:	5 l
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Zużycie na warstwę:	ok. 100 ml/m ²
Verbrauchsdaten	Zużycie na warstwę: ok. 100 ml/m ² Wydajność na 1 litr/warstwa lakieru: ca. 10 m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /litr
Temperatura stosowania:	po między 18 - 25 °C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Lakierowanie:	po ok. 1 godzinie* w przypadku produktów rozpuszczalnikowych; po ok. 12 godzinach* w przypadku produktów na bazie wodnej

*W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 50%.

Wskazówka:

Pallmann UNIBASE zawiera ok. 89% rozpuszczalników. Stosowanie produktów rozpuszczalnikowych zgodnie z TRGS 617 jest coraz bardziej ograniczane. Z tego względu zalecamy stosowanie produktów na bazie wodnej z linii PALL-X

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia, która ma być pokryta lakierem podkładowym musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki.

Sposób stosowania:

1. Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość

należy dobrze wstrząsnąć. Następnie zawartość przelać do czystego wiadra PALLMANN DO LAKIERÓW.

2. PALLMANN UNIBASE nakładać na podłoże obficie i równomiernie wałkiem PALLMANN AUFTRAGSROLLE LSM. Aplikację lakieru należy rozpoczynać od brzegu, nanosząc go wałkiem najpierw poprzecznie, a następnie wzdłuż kierunku słojów.
3. Po czasie schnięcia ok. 1 godziny, należy nałożyć drugą warstwę lakieru, jak wyżej opisano.
4. Zagruntowaną powierzchnię można lakierować już po upływie 1 godziny lakierami na bazie rozpuszczalnika. W przypadku stosowania lakierów na bazie wodnej należy zachować czas schnięcia 12 godzin.
5. Narzędzia po użyciu umyć odpowiednim rozpuszczalnikiem.

Ważne wskazówki:

- Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 – 25 °C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. palisander, ipe lapacho lub wenge zawierają składniki (np. tzw. inhibitory lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości wielu gatunków drewna egzotycznego należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania różnych lakierów lub olejów na takich gatunkach drewna oraz wykonać próbę przyczepności.
- Produkt zapakowany fabrycznie może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem i wysokimi ponad 40°C temperaturami.
- Rozpoczęte opakowania szczelnie zamknąć, zawartość szybko zużyć
- Zasadniczo nie należy nanosić więcej niż 2 warstw lakieru jednego dnia.
- Lakieru podkładowego nie wolno szlifować. Powierzchnia zagruntowana lakierem podkładowym PALLMANN UNIBASE musi być pokryta lakierem nawierzchniowym najpóźniej w ciągu 24 godzin.
- W przypadku mocno chłonnych gatunków drewna (jak orzech, buk) może być konieczne naniesienie drugiej warstwy gruntu
- Nie należy stosować urządzeń iskrzących się w miejscu pracy
- Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

Ochrona pracy i środowiska:

Zawiera dużą ilość rozpuszczalników. Opary cieczy i ciecz są łatwopalne. Opary rozpuszczalników w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć mieszaninę wybuchową. Pary mogą podrażniać oczy i wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Nie wdychać pary. Nie palić tytoniu, unikać otwartych źródeł światła i ognia. Uniemożliwić iskrzenie poprzez wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, wyłączników itp. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W

przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

Usuwanie odpadów:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. - 15.05.19

