



PUR Top TX

Strukturalna, przezroczysta powłoka zamykająca

| Kolor | Formy dostawy | | |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Ilość na palecie | | |
| | Jedn. opak. | 2,5 kg | 10 kg |
| | Rodzaj opakowania | pojemnik blaszany | pojemnik blaszany |
| | Kod opakowania | 04 | 11 |
| | Nr art.: | | |
| bezbardwy | 6330 | ■ | ■ |

Zużycie maks. 0,10 kg/m²

Obszary stosowania ■ Powłoka zamykająca na powierzchni podlegające obciążeniom mechanicznym

Właściwości

- Strukturyzowany
- Matowa powierzchnia
- Odporność na promieniowanie UV
- Wytrzymałość mechaniczna
- Odporność chemiczna
- W razie potrzeby można zapigmentować.

Dane techniczne produktu

| | Komponent A | Komponent B | Mieszanka |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gęstość (20 °C) | 1,1 g/cm ³ | 1,0 g/cm ³ | 1,1 g/cm ³ |

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie


- [Artico Color \(6765\)](#)
- [Epoxy Flex PH \(6250\)](#)
- [Epoxy OS Color New \(6980\)](#)

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ściery gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów Remmers.
- **Przygotowania**
Powłokę zamykającą nałożyć w ciągu 48 godzin. W przypadku dłuższych czasów oczekiwania powierzchnię ostatnio nałożonej powłoki przeszlifować i oczyścić z pyłu.



Przygotowanie materiału



■ Opakowanie dwusegmentowe

Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).
Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 - 400 obr./min.).
Mieszanę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.
Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.
Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

Proporcja mieszania (A : B) 90 : 10 wg części wagowych

Gotową mieszanę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.
W celu opcjonalnego zapigmentowania na na placu budowy, spoiwo należy całkowicie dodać do pojemnika z pastą barwiącą Artico Color i intensywnie mieszać. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji technicznej Artico Color.

Sposób stosowania



Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.
Po ułożeniu materiał należy przez co najmniej 24 godziny chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i działaniem wilgoci.
Wilgotność względna powietrza musi się mieścić w przedziale od 40 do 80%.
Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

■ Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)

Ok. 30 min.
Czas obróbki wynosi ok. 5 min.

■ Czas twardnienia (+20 °C)

Przy wilgotności powietrza = 60 %: powłoka nadaje się do chodzenia po 16 godzinach, wytrzymałość mechaniczną uzyskuje po 3 dniach, a pełną po 7 dniach.

Wyższe temperatury i wyższa wilgotność bezwzględna skracają, niższe temperatury i niższa wilgotność bezwzględna zazwyczaj wydłużają wskazane czasy.

Przykłady zastosowań

■ Powłoka zamykająca

Nałożyć materiał na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić odpowiednim 25 cm wątkiem do poliuretanów, wykonując krzyżowe ruchy. Bezpośrednio po tym należy obowiązkowo przewałkować wątkiem do epoksydów o szerokości 50 cm. Po 30 minutach wątki należy zmieniać na nowe.
Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

Zużycie maks. 0,10 kg/m²



Wskazówki

Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej. W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu obróbki (wbudowywania) powstają ślady wątki oraz różnice połysku i koloru.

Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarzy), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

Słabo kryjące kolory (jak na przykład żółty, pomarańczowy, czerwony) nakładanego następnie zamknięcia dają efekt lazury. W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie dopasowanego kolorystycznie systemu z wielowarstwowym zamknięciem.

Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia.

Nierównomierna aplikacja i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do nierównomiernego wyglądu powierzchni z powodu różnic w stopniach połysku.

Przekroczenia grubości warstw, krople potu lub ściekający materiał powodują spienienie powłoki zamykającej.

Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

Narzędzia / czyszczenie




Wątek do epoksydów, watek do poliuretanów, mieszarka

Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.
Podczas czyszczenia należy zwracać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Narzędzia z oferty Remmers

➤ [Patentdispenser \(4747\)](#)

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.



**Bezpieczeństwo /
przepisy**

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!
Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

**Indywidualne środki
ochrony**

Informacje na ten temat zawarte są w aktualnych Kartach Charakterystyki.

**Wskazówka dotycząca
utylizacji**

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

**VOC w myśl dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)**

Wartość graniczna wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/i): maks. 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 500 g/l VOC.

**Deklaracja Właściwości
Użytkowych**

➤ **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Znak CE



Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

07
GBIII 027_3
EN 13813:2002
6330

Podkłady z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach
(zastosowanie zgodnie z instrukcją techniczną)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Reakcja na ogień: | E _{fl} |
| Wydzielanie substancji korozyjnych: | SR |
| Odporność na ścieranie: | ≥ AR 1 |
| Przyczepność: | ≥ B 1,5 |
| Odporność na uderzenia: | ≥ IR 4 |

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność