

Starfloor Click 30 & 30^{PLUS}


Karta techniczna - 11/2017

Heterogeniczne kompaktowe pokrycie podłogowe z Polichlorku winylu		EN ISO 10582	
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	23 	31 
Informacje o produkcie			
Grupa Materiałowa		Starfloor Click 30: 35998 / 36001 / 35994 Starfloor Click 30 ^{PLUS} : 36002	
Wymiary	ISO 24342	122 x 18.3 cm = 9 Panel/opak. = 2,01m ² /opak. 60.05 x 31 cm = 9 Płytki/opak. = 1,68 m ² /opak. 60.3 x 31 cm = 9 Płytki/opak. = 1,68m ² /opak.	
System mocowania		Click	
Okres Gwarancji		15 Lat użytkowanie domowe	






CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	4,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,30 mm
Typ warstwy użytkowej	ISO 10582	Typ I
Wymiary- Długość	EN ISO 24342	122 / 60.05/ 60.3 cm
Wymiary- Szerokość	EN ISO 24342	18.3 / 31 /31 cm
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)		Extreme®
Fazowanie krawędzi		Microbevels
Masa całkowita	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m ²

PARAMETRY TECHNICZNE		
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1 ułożone luźno na podłożu A1/A2 lub drewnianym
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Odporność na nogi mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Odporność na kółka krzeseł	ISO 4918 - EN 425	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzenia	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
antypoślizgowość	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 Zależne od struktury / μ ≥ 0,30
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815 / EN 1081	<2 kV na cemencie / > 109 Ohm
odporność na zozrywanie	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednie - max. 27 °C


SRODOWISKO		
TVOC 28 days AgBB test		≤ 100μg/m ³
Recyklingowe		100%
Plastyfikatory		Technologia wolna od ftalanów



EN 14041

EN ISO 10582
Starfloor Click 30



Starfloor Click 30

No. 0131-0035-DoP-2013-07
<http://www.home.tarkett.com>

Distributed by: Tarkett GDL SA
2 Op der Sang,
L - 9779 Lentzweiler

TARKETT
BALANCED
CHOICE


100 %
Recyclable

< 100 μg/m³
Better Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE
FREE
Technology

TARKETT
Extreme
Protection

GUARANTEE
15
Residential
use



Starfloor Click 30^{PLUS}

No. 0131-0035-DoP-2013-07
<http://www.home.tarkett.com>

Distributed by: Tarkett GDL SA
2 Op der Sang,
L - 9779 Lentzweiler