

WYMIARY

FORMAT

Szerokość	156	mm
Długość	1380	mm
Liczba paneli/opakowanie	8	
m ² /opakowanie	1,7222	m ²
Fugi	-	
Grubość	8	mm
Piętro i wpust	Uniclic	

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step	
Klasa użyteczności	EN 13329		Klasa	21-22-23/31-32
Oznaczenie CE	EN 14041	Jednostka notyfikowana NB0766 EPH Dresden	DOP: QL 0501	
Gwarancja	mieszkaniowy	Patrz warunki gwarancji	25	lata
	Gwarancja na uszkodzenia wywołane przez zachłapanie handlowy	Patrz warunki gwarancji	5	lata

DANE OGÓLNE (zgodnie z normą EN13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step
Odporność na ścieranie	EN 13329		≥ 4000 cykli	≥ 4000 cykli
Klasa odporności na ścieranie	EN 13329		AC4	AC4
Odporność na uderzenia	EN 13329		IC2	IC2
Odporność na zarysowania	EN 438-2, 25		Obciążenie ≥ 3N	Obciążenie ≥ 5N
Efekt krzesel z kólkami	ISO 4918 (+podkładzie)	Type W (EN 12529)	25000 cykli	Bez zmian
peźnienie	ISO 24336	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%	≤ 12%
siła blokowania	ISO 24334	F10,2 długi bok	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax długi bok		≥ 1 kN/m
		Fs0,2 krótki bok	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax krótki bok		≥ 2 kN/m
Efekt nóżki meblowej	EN 424		Bez widocznych uszkodzeń przy teście z stopą typu 0	Bez widocznych uszkodzeń
Surface soundness	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50
wgniecenie statyczne	EN 433		Wgniecenie resztkowe ≤ 0,05 mm	brak widocznych zmian
Odporność na zaplamienia	EN 438	Grupa 1 i 2	Klasa 5	Klasa 5
		Grupa 3	Klasa 4	Klasa 5
Ogólny wygląd	EN 13329	Różnice wysokości	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		Szparry na połączeniach	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		Wgłębienie wzdłużne	wklęsłość ≤ 0,50%	≤ 0,50%
			wypukłość ≤ 1,00%	≤ 1,00%
		Wgłębienie poprzeczne	wklęsłość ≤ 0,15%	≤ 0,15%
		wypukłość ≤ 0,20%	≤ 0,20%	
niestabilność wymiarowa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Odporność na światło	EN ISO 105 B02	Niebieska skala wzorcowa	Klasa ≥ 6	Klasa 8





LAMINATE

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Eligna

Wydanie 01.2017

INNE DANE TECHNICZNE

METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step
Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	Na podkładzie Quick-Step	$\Delta L_w \approx 18$ dB (zależy od zastosowanego podkładu)
Brandende sigaret	EN 438-2,30	Klasa 4	Klasa 5

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step
Emisja formaldehydu	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$ < 0,01
Właściwości antystatyczne	EN 1815	$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	Cl-s1
Oporność cieplna	EN 12996:2001	m ² K/W	0,055 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe	Na podkładzie Quick-Step	Patrz instrukcje specjalne	Odpowiednie
Antypoślizgowość	EN 13893	μ	DS: $\mu \geq 0,30$

CERTYFIKATY

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
Singapore Greenlabel	035-098-1422
M1	
UPEC	ST10-003 U3P3E1C2

