

# KARTA TECHNICZNA iD MIXONOMI

Certyfikacja & klasyfikacja	Standardy	iD Mixonomi
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN ISO 10582	Heterogeniczne kompaktowe pokrycie podłogowe z PCW
Klasyfikacja	EN ISO 10874	Mieszaniowa: 23 Komersyjna: 34 Przemysłowa: 43

## Charakterystyka

Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,7 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	4000 g/m <sup>2</sup>
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
Forma dostawy	EN ISO 24342	Diamond 38,486 x 66,66 cm 20 płytek w opakowaniu = 2.56 m <sup>2</sup> Herringbone Left 9,62 x 38,486 cm 80 płytek w opakowaniu = 2.56 m <sup>2</sup> Herringbone Right 9,62 x 38,486 cm 80 płytek w opakowaniu = 2.56 m <sup>2</sup> Hexagon Large 33,33 x 38,486 cm 20 płytek w opakowaniu = 1.92 m <sup>2</sup> Hexagon Small 20 x 23,094 cm 60 płytek w opakowaniu = 2.04 m <sup>2</sup> Rectangle 10 x 50 cm 75 płytek w opakowaniu = 3.75 m <sup>2</sup> Square 25 x 25 cm 60 płytek w opakowaniu = 3.72 m <sup>2</sup> Trapeze 16,66 x 38,486 cm 40 płytek w opakowaniu = 1.92 m <sup>2</sup> Triangle Large 38,486 x 38,486 cm 40 płytek w opakowaniu = 2.56 m <sup>2</sup> Triangle Small 19,243 x 19,243 cm 120 płytek w opakowaniu = 1.92 m <sup>2</sup>
Zabezpieczenie powierzchni		Tak - TopCleanXP™
Fazowanie krawędzi		Nie

## Właściwości techniczne

Stabilność wymiarów	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Oddziaływanie nógzek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kótek krzesel	ISO 4918 - EN 425	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzenia	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> = 2 dB
	EN ISO 31-074	Klasa C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815 EN 1081	<2 kV > 10 <sup>9</sup> Ohm
Odporność na rozwarstwianie	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia - max. 27 °C

Powyższe dane podlegają modyfikacji na korzyść podniesienia jakości produktu. (05/17).

Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Prosimy o kontakt z Tarkett pod adresem podanym w niniejszej instrukcji.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

iD Mixonomi

